

## HYDROFLEX HK SERİSİ MÜREKKEP

### 1. ÜRÜN TANIMI

Fleksografik baskı için tasarlanmış, kese kağıdı, bardak kağıdı vb. üzerine baskı için su bazlı mürekkep serisi.

### 2. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIN.					MAX.				

PARLAKLIK	7
SÜRTÜNME DİRENCİ	8
SU DİRENCİ	8
KURUMA HIZI	8
RENK ŞİDDETİ (HYDROFLEX)	7
RENK ŞİDDETİ (HYDROFLEX ÜST SERİ)	9

### 3. UYGULAMALAR

Kaplanmış ve kaplanmamış kağıt, sülfite kağıdı, krome karton, kese kağıdı, şamua kağıdı, bardak ve tabak kağıdı, test liner, Kraft liner, glassine vb. gibi farklı yüzeylerde baskı yapmak için kullanılır.

\*\*\*

Kullanmadan önce karıştırın.  
Baskı viskozitesi 18-22 saniyedir (Din Cup N ° 4).  
Ürün su ile seyreltilmelidir. Asla solvent ile karıştırmayın..

### UYGUN MÜREKKEP KATKILARI

- Hydroflex Antifoam ( Köpük Kesici )
- Hydroflex Retardant ( Kuruma Geciktirici )
- Hydroflex Kuruma Hızlandırıcı
- Hydroflex Waxy Additive ( Sürtünme Direnci Artırıcı )
- Hydroflex Extender ( İnceltici Vernik )

### 4. TEKNİK SPESİFİKASYONLAR

RENK	Spesifik
ÇÖZÜNÜRLÜK	Suda Çözünür
pH	8-9
VİSKOZİTE	20-35 sn.
KOKU	Karakteristik

### DEPOLAMA

İdeal olarak ürünün uygun depolama sıcaklığı +4°C/+24 °C olmalıdır.  
Donmadan korunmalıdır. Direk betona koymayın.  
Ürünün raf ömrü orijinal ambalajında 1 yıldır.

Açıldıktan sonra kısa sürede tüketilmelidir.

### GÜVENLİK

- Bu ürünü kullanırken, lütfen güvenlik bilgi formunda verilen öneri ve bilgilere uyunuz. Kimyasallarla çalışmak için yeterli koruyucu donanım kullanınız ve işyerinde hijyen önlemlerine uyunuz.
- Tehlikeli atıkların bertarafı ile ilgili yerel/bölgesel/ulusal düzenlemelere göre imha ediniz.

### DİĞER BİLGİLER

Bu teknik bilgi formundaki bilgiler genel tecrübelerimize dayanmaktadır. Testler, kontrollü laboratuvar koşulları altında gerçekleştirilmektedir. Ürünün performansı malzemelerin kalitesine bağlıdır. Bu nedenle, bu belgedeki açıklamalar, belirli bir uygulama alanında performans garantisi verdiği anlamına gelmemektedir.

AMBALAJ : 20 KG, 200 KG, 1000 KG